



Naturaalne puiduõli muudab põranda soojaks

Amello Põrandaõli on läbipaistev viimistlusmaterjal uutele ja eelnevatest viimistlusmaterjalidest puhtaks lihvitud vanadele puitpindadele. Põrandaõli on linaõli baasil valmistatud toode. Linaõli on looduslik tooraine, mida saadakse õlilina seemnetest, kus on seda on keskmiselt 30 protsenti.

Amello Põrandaõli ei tekita puidu pinnale lisakihti; ta imendub sügavale puidu pooridesse, muutes puidu pealispinna kulumis- ja veekindlaks ning põrandapind hakkab siidjalt läikima. Kuna Põrandaõli ei tekita puidule lisakihti, siis tundub puitpõrand ka palja jala all mõnusalt soe.

Kasutamine: Viimistletav pind peab olema puhas, sile ja kuiv (max lubatud puidu niiskus 20%). Vanad laki- ja värvikihid eemaldatakse lihvimise teel. Põrand lihvitakse hoolikalt puidusüü suunas. Soovitav on puitpinnale teha enne viimistlemist viimane lihv lihv-paberiga, mille karedus on minimaalselt 180. Lihvimistolm eemaldatakse hoolikalt tolmuimeja abil, oluline on, et ka nurgad täiesti puhtaks saaksid. Kui põrand on veel ka peale tolmuimeja kasutamist tolmuine, pühitakse tolmu tärpentiniga niisutatud lapiga. Ära kasuta selleks vett! Vana õlikihi ning mustuse eemaldamiseks sobib Liberoni Mööblipuhastusaine.

Põrandat soovitatakse viimistleda kahes või kolmes kihis, sõltuvalt puuliigist ja põranda kasutamise tihedusest. Õli kantakse peale soovitatavalt naturaalse harjastega pintsliga või puuvillase lapiga. Pealekandmine peab toimuma õhukeselt puiduki suunas. Kui oled peale kandnud esimese kihi õli, jälgi põrandat. Kui põrand imeb palju õli sisse, lisa õli põrandale juurde. Lase õlil umbes 30 minutit sisse imbuda ning pühi ülejääk ära puhta puuvillase lapiga. Lase põrandal kuivada 15 tundi ning korda protseduuri.

Õlitatud põrandatele ei tohi 6-7 päeva niiskust sattuda, raskeid esemeid ei saa põrandale asetada 5-6 päeva jooksul. Amello Põrandaõli sobib nii väärispuidust pindade (tamm, mahagon) kui heledate pehmete puiduliikide (mänd, kuusk, kask) viimistlemiseks. Heledaid puitpõrandaid

viimistledes tuleb arvestada seda, et pind muutub mõnevõrra kollakamaks.

Väärispuidust pind muutub üldjuhul mõnevõrra tumedamaks. Põrandaõli soovitatakse ka peitsitud pindadele. Põrandaõli on võimalik toonida ka looduslike värvipigmentidega, lisades viimast keskmiselt 5%. Lase õlil sisse imbuda umbes 30 minutit ning pühi ära imbumata õli ja värvipigment puhta puuvillase lapiga.

Hooldus: Puitpõrandat ei ole vaja hoolduseks lihvida. Vajadusel võib suuremaid plekke lihv käsna töödelda. Iga hooldusõlitamine tugevdab puitu, suletud puidupooridesse ei pääse niiskus ega mustus. Hooldusõlitamist saab läbi viia ka ainult kulunud kohtadel (näiteks käiguteed). Põrandate hoolduseks kasuta samuti Põrandaõli. Hooldusõlitamist on vaja teha siis, kui põrand on tuhmunud. Eluruumide põrand vajab hooldusõlitamist kord aastas. Ühiskondlike ruumide põrandate hooldust on vaja teha vastavalt kulumisele iga 3-4 kuu järel.

Õlitatud puit muutub hooldusõlitamise käigus järjest tugevamaks, vajades paari aasta pärast vähem hoolt kui alguses.

